



solidian REMAT Q D4-RRE-150

Symmetrische, bidirektionale Bewehrungsstabmatte (Typ Q) aus medienbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff



Material (Bewehrungsstab)

Querschnittsform	Profiliertes Rundstab
Oberflächenstruktur	Additive Profilierung
Geometrie der Profilierung	Rippe
Fasermaterial Kern	ECR (ECR-Glas)
Tränkungsmittel	EP (Epoxidharz)
Farbe	grünlich

Geometrie und Aufbau

		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Richtungen der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[°]	0	-	-
	Querrichtung		90	-	
Abstand der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[mm]	150,0	± 3 mm	-
	Querrichtung		150,0	± 3 mm	
Nenndurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	4,0	-	-
	Querrichtung		4,0	-	
Außendurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	5,0	± 0,5 mm	-
	Querrichtung		5,0	± 0,5 mm	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm ²]	12,57	-	-
	Querrichtung		12,57	-	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstabmatte	Längsrichtung	[mm ² /m]	83,8	-	-
	Querrichtung		83,8	-	
Metergewicht Bewehrungsstab		[g/m]	32,2	± 4 %	-
Flächengewicht Bewehrungsstabmatte		[g/m ²]	450	± 4 %	-
Faser-Volumengehalt Bewehrungsstab		[%]	≥ 67	-	-





Materialeigenschaften (Bewehrungsstab)		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Rohdichte des Faserverbund-Materials		[g/cm ³]	2,16	2,14 - 2,18	ISO 1183-1
Temperaturausdehnungskoeffizient	längs zur Faser	[10 ⁻⁶ /K]	ca. 10	-	-
	quer zur Faser		ca. 20	-	
Wärmeleitkoeffizient	längs zur Faser	[W/(m·K)]	ca. 0,8	-	-
	quer zur Faser		ca. 0,5	-	
Glasübergangstemperatur (DSC)		[°C]	≥ 110	-	DIN EN ISO 11357-2
Restfestigkeitsrate (Alkalibeständigkeit)		[%]	≥ 70	-	ISO 10406-1
Baustoffklasse		[-]	E	-	EN 13501-1

Mechanische Eigenschaften		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Mittlere Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1350	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1100	-	ISO 10406-1
Mittlerer Elastizitätsmodul bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 60000	-	ISO 10406-1
Charakteristische Bruchdehnung		[%]	≥ 2,2	-	ISO 10406-1
Mittlere Scherfestigkeit	längs zur Faser	[N/mm ²]	-	-	ASTM D4475-02
	quer zur Faser	[N/mm ²]	≥ 250	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Verbundfestigkeit		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	-	-	RILEM RC6
Charakteristischer Wert der mittleren Verbundspannung für w _k = 0,15 mm		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	-	-	RILEM RC6
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstab		[kN]	13,8	-	ISO 10406-1
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstabmatte		[kN/m]	92,0	-	-

Weitere Kennwerte		Einheit	Wert	Toleranz
Querschnittbezogene Kraftübertragung bei w _k = 0,1 mm bei 20°C für C50/60 für Bewehrungsstab		[N/mm ²]	-	-

Lieferformen		Einheit	Wert	Toleranz
Stabmatte (Standard)	Länge x Breite	[m]	6,0 x 2,30	-

Lagerbedingungen
 Vor Witterungseinflüssen schützen, insbesondere vor direkter Sonneneinstrahlung.



Produktseite

<https://solidian.com/de/products/solidian-remat-de/>

build solid.



📍 Sigmaringer Straße 150
72458 Albstadt
Deutschland - EU

☎ +49 74 3110 3135

✉ info@solidian.com

📍 Dr. Slavka Rozgaja 3
47000 Karlovac
Croatia - EU

☎ +385 47 693 300

✉ sales@solidian.com





Messwerte

Angegebene Werte wurden am Produkt selbst bestimmt. Gegebenenfalls kann es im Bauteil oder bei der Verarbeitung zu abweichenden Eigenschaften kommen. Wir empfehlen die Werte durch geeignete Bauteilversuche mit der jeweils eingesetzten Betonrezeptur zu überprüfen.

Länderspezifische Bestimmungen

Für die Verwendung des Produkts gelten die jeweiligen nationalen Bestimmungen am Ort der Verwendung, in Deutschland zum Beispiel die Bauordnungen der Länder, und die technischen Bestimmungen aufgrund dieser Vorschriften.

Die Bemessung erfolgt grundsätzlich nach den geltenden Normen für Stahlbetonbauteile, wobei Anpassungen für Faserverbundkunststoff-Bewehrungen vorzunehmen sind, sofern geltende Normen, Richtlinien etc. für Bewehrungen aus Faserverbundkunststoffen nicht vorliegen. Entsprechend sind die jeweiligen nationalen Normen und Bestimmungen bei der Bemessung zu berücksichtigen.

Verarbeitungshinweise

Sämtliche Arbeiten sind nur von geschulten/untergewiesenem Personal durchzuführen. Beschädigte Faserbündel (Harzabplatzungen, spröde Stellen etc.) dürfen nicht eingebaut werden, da die angegebene Tragfähigkeit nicht gewährleistet werden kann. Die angegebenen Werte des Produkts, insbesondere zur Zugfestigkeit, gelten nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Information für unsere solidian REMAT Bewehrungstabmatten (www.solidian.com/de/downloads-de).

Ökologie und Gesundheitsschutz

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Datenblatt. Nach unseren derzeitigen Kenntnissen enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) nach Anhang XIV der REACH-Verordnung oder Stoffe, die auf der Kandidatenliste von der Europäischen Agentur für chemische Stoffe mit Konzentrationen über 0.1 % (w/w) veröffentlicht wurden.

Arbeitsschutz

Bei allen Arbeiten mit Schneidegeräten sind Schutzmaßnahmen einzuhalten, wie z.B. das Tragen von schnittfesten Handschuhen, Schutzbrille und Staubmaske. Der konkrete Umgang mit Faserverbundwerkstoffen sollte sich an den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (buaa) orientieren. Ferner weisen wir auf die DGUV-Informationen "Bearbeitung von CFK-Materialien - Orientierungshilfe für Schutzmaßnahmen" (FB-HM 074, Ausgabe 10/2014) hin.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt das Produkt wurde sachgerecht und entsprechend den Angaben in diesem Produktdatenblatt und den Technischen Informationen für unsere solidian REBAR Bewehrungstabmatten transportiert, gelagert und angewandt bzw. verarbeitet. Die mit unseren Produkten erzielbaren Arbeitsergebnisse hängen insbesondere von deren Verwendung und Verarbeitung ab. Die Eignung des Produktes für die konkrete Verwendung ist vorab eigenverantwortlich zu prüfen.

Da nicht-metallische Bewehrungen in den meisten Ländern bauaufsichtlich noch nicht geregelt sind, sind bei tragenden Bauteilen Planer, Fachplaner, Baubehörden, Prüfstatiker, Gutachter usw. hinzuzuziehen und länderspezifische Regelungen zu beachten (z.B. Zustimmungen im Einzelfall).

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste technische Produktdatenblatt zum Zeitpunkt des Erwerbs unserer Produkte.





solidian REMAT Q D6-RRE-150

Symmetrische, bidirektionale Bewehrungsstabmatte (Typ Q) aus medienbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff



Material (Bewehrungsstab)

Querschnittsform	Profiliertes Rundstab
Oberflächenstruktur	Additive Profilierung
Geometrie der Profilierung	Rippe
Fasermaterial Kern	ECR (ECR-Glas)
Tränkungsmittel	EP (Epoxidharz)
Farbe	grünlich

Geometrie und Aufbau

		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Richtungen der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[°]	0	-	-
	Querrichtung		90	-	
Abstand der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[mm]	150,0	± 3 mm	-
	Querrichtung		150,0	± 3 mm	
Nenndurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	6,0	-	-
	Querrichtung		6,0	-	
Außendurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	7,0	± 0,5 mm	-
	Querrichtung		7,0	± 0,5 mm	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm ²]	28,27	-	-
	Querrichtung		28,27	-	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstabmatte	Längsrichtung	[mm ² /m]	188,47	-	-
	Querrichtung		188,47	-	
Metergewicht Bewehrungsstab		[g/m]	66,0	± 3 %	-
Flächengewicht Bewehrungsstabmatte		[g/m ²]	900	± 3 %	-
Faser-Volumengehalt Bewehrungsstab		[%]	≥ 67	-	-





Materialeigenschaften (Bewehrungsstab)		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Rohdichte des Faserverbund-Materials		[g/cm ³]	2,16	2,14 - 2,18	ISO 1183-1
Temperatenausdehnungskoeffizient	längs zur Faser	[10 ⁻⁶ /K]	ca. 10	-	-
	quer zur Faser		ca. 20	-	
Wärmeleitkoeffizient	längs zur Faser	[W/(m·K)]	ca. 0,8	-	-
	quer zur Faser		ca. 0,5	-	
Glasübergangstemperatur (DSC)		[°C]	≥ 110	-	DIN EN ISO 11357-2
Restfestigkeitsrate (Alkalibeständigkeit)		[%]	≥ 75	-	ISO 10406-1
Baustoffklasse		[-]	E	-	EN 13501-1

Mechanische Eigenschaften		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Mittlere Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1350	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1100	-	ISO 10406-1
Mittlerer Elastizitätsmodul bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 60000	-	ISO 10406-1
Charakteristische Bruchdehnung		[%]	≥ 2,2	-	ISO 10406-1
Mittlere Scherfestigkeit	längs zur Faser	[N/mm ²]	≥ 50	-	ASTM D4475-02
	quer zur Faser	[N/mm ²]	≥ 195	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Verbundfestigkeit		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	-	-	RILEM RC6
Charakteristischer Wert der mittleren Verbundspannung für w _k = 0,15 mm		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	-	-	RILEM RC6
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstab		[kN]	31,1	-	ISO 10406-1
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstabmatte		[kN/m]	207,3	-	-

Weitere Kennwerte		Einheit	Wert	Toleranz
Querschnittbezogene Kraftübertragung bei w _k = 0,1 mm bei 20°C für C50/60 für Bewehrungsstab		[N/mm ²]	-	-

Lieferformen		Einheit	Wert	Toleranz
Stabmatte (Standard)	Länge x Breite	[m]	6,0 x 2,30	-

Lagerbedingungen

Vor Witterungseinflüssen schützen, insbesondere vor direkter Sonneneinstrahlung.



Produktseite

<https://solidian.com/de/products/solidian-remat-de/>

build solid.





Messwerte

Angegebene Werte wurden am Produkt selbst bestimmt. Gegebenenfalls kann es im Bauteil oder bei der Verarbeitung zu abweichenden Eigenschaften kommen. Wir empfehlen die Werte durch geeignete Bauteilversuche mit der jeweils eingesetzten Betonrezeptur zu überprüfen.

Länderspezifische Bestimmungen

Für die Verwendung des Produkts gelten die jeweiligen nationalen Bestimmungen am Ort der Verwendung, in Deutschland zum Beispiel die Bauordnungen der Länder, und die technischen Bestimmungen aufgrund dieser Vorschriften.

Die Bemessung erfolgt grundsätzlich nach den geltenden Normen für Stahlbetonbauteile, wobei Anpassungen für Faserverbundkunststoff-Bewehrungen vorzunehmen sind, sofern geltende Normen, Richtlinien etc. für Bewehrungen aus Faserverbundkunststoffen nicht vorliegen. Entsprechend sind die jeweiligen nationalen Normen und Bestimmungen bei der Bemessung zu berücksichtigen.

Verarbeitungshinweise

Sämtliche Arbeiten sind nur von geschulten/untergewiesenem Personal durchzuführen. Beschädigte Faserbündel (Harzabplatzungen, spröde Stellen etc.) dürfen nicht eingebaut werden, da die angegebene Tragfähigkeit nicht gewährleistet werden kann. Die angegebenen Werte des Produkts, insbesondere zur Zugfestigkeit, gelten nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Information für unsere solidian REMAT Bewehrungstabmatten (www.solidian.com/de/downloads-de).

Ökologie und Gesundheitsschutz

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Datenblatt. Nach unseren derzeitigen Kenntnissen enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) nach Anhang XIV der REACH-Verordnung oder Stoffe, die auf der Kandidatenliste von der Europäischen Agentur für chemische Stoffe mit Konzentrationen über 0.1 % (w/w) veröffentlicht wurden.

Arbeitsschutz

Bei allen Arbeiten mit Schneidegeräten sind Schutzmaßnahmen einzuhalten, wie z.B. das Tragen von schnittfesten Handschuhen, Schutzbrille und Staubmaske. Der konkrete Umgang mit Faserverbundwerkstoffen sollte sich an den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (buaa) orientieren. Ferner weisen wir auf die DGUV-Informationen "Bearbeitung von CFK-Materialien - Orientierungshilfe für Schutzmaßnahmen" (FB-HM 074, Ausgabe 10/2014) hin.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt das Produkt wurde sachgerecht und entsprechend den Angaben in diesem Produktdatenblatt und den Technischen Informationen für unsere solidian REBAR Bewehrungstabmatten transportiert, gelagert und angewandt bzw. verarbeitet. Die mit unseren Produkten erzielbaren Arbeitsergebnisse hängen insbesondere von deren Verwendung und Verarbeitung ab. Die Eignung des Produktes für die konkrete Verwendung ist vorab eigenverantwortlich zu prüfen.

Da nicht-metallische Bewehrungen in den meisten Ländern bauaufsichtlich noch nicht geregelt sind, sind bei tragenden Bauteilen Planer, Fachplaner, Baubehörden, Prüfstatiker, Gutachter usw. hinzuzuziehen und länderspezifische Regelungen zu beachten (z.B. Zustimmungen im Einzelfall).

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste technische Produktdatenblatt zum Zeitpunkt des Erwerbs unserer Produkte.



📍 Sigmaringer Straße 150
72458 Albstadt

Deutschland - EU

☎ +49 74 3110 3135

✉ info@solidian.com

📍 Dr. Slavka Rozgaja 3
47000 Karlovac

Croatia - EU

☎ +385 47 693 300

✉ sales@solidian.com





solidian REMAT Q D8-RRE-150

Symmetrische, bidirektionale Bewehrungsstabmatte (Typ Q) aus medienbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff



Material (Bewehrungsstab)

Querschnittsform	Profiliertes Rundstab
Oberflächenstruktur	Additive Profilierung
Geometrie der Profilierung	Rippe
Fasermaterial Kern	ECR (ECR-Glas)
Tränkungsmittel	EP (Epoxidharz)
Farbe	grünlich

Geometrie und Aufbau

		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Richtungen der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[°]	0	-	-
	Querrichtung		90	-	
Abstand der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[mm]	150,0	± 3 mm	-
	Querrichtung		150,0	± 3 mm	
Nenndurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	8,0	-	-
	Querrichtung		8,0	-	
Außendurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	9,5	± 0,5 mm	-
	Querrichtung		9,5	± 0,5 mm	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm ²]	50,27	-	-
	Querrichtung		50,27	-	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstabmatte	Längsrichtung	[mm ² /m]	335,13	-	-
	Querrichtung		335,13	-	
Metergewicht Bewehrungsstab		[g/m]	119	± 2 %	-
Flächengewicht Bewehrungsstabmatte		[g/m ²]	1607	± 2 %	-
Faser-Volumengehalt Bewehrungsstab		[%]	≥ 67	-	-





Materialeigenschaften (Bewehrungsstab)		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Rohdichte des Faserverbund-Materials		[g/cm ³]	2,16	2,14 - 2,18	ISO 1183-1
Temperaturausdehnungskoeffizient	längs zur Faser	[10 ⁻⁶ /K]	ca. 10	-	-
	quer zur Faser		ca. 20	-	
Wärmeleitkoeffizient	längs zur Faser	[W/(m·K)]	ca. 0,8	-	-
	quer zur Faser		ca. 0,5	-	
Glasübergangstemperatur (DSC)		[°C]	≥ 110	-	DIN EN ISO 11357-2
Restfestigkeitsrate (Alkalibeständigkeit)		[%]	≥ 80	-	ISO 10406-1
Baustoffklasse		[-]	E	-	EN 13501-1

Mechanische Eigenschaften		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Mittlere Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1350	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1100	-	ISO 10406-1
Mittlerer Elastizitätsmodul bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 60000	-	ISO 10406-1
Charakteristische Bruchdehnung		[%]	≥ 2,2	-	ISO 10406-1
Mittlere Scherfestigkeit	längs zur Faser	[N/mm ²]	≥ 50	-	ASTM D4475-02
	quer zur Faser	[N/mm ²]	≥ 185	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Verbundfestigkeit		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	≥ 9	-	RILEM RC6
Charakteristischer Wert der mittleren Verbundspannung für w _k = 0,15 mm		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	≥ 6	-	RILEM RC6
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstab		[kN]	55,3	-	ISO 10406-1
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstabmatte		[kN/m]	368,7	-	-

Weitere Kennwerte		Einheit	Wert	Toleranz
Querschnittbezogene Kraftübertragung bei w _k = 0,1 mm bei 20°C für C50/60 für Bewehrungsstab		[N/mm ²]	-	-

Lieferformen		Einheit	Wert	Toleranz
Stabmatte (Standard)	Länge x Breite	[m]	6,0 x 2,30	-

Lagerbedingungen
 Vor Witterungseinflüssen schützen, insbesondere vor direkter Sonneneinstrahlung.

 **Produktseite**
<https://solidian.com/de/products/solidian-remat-de/>

build solid.



 Sigmaringer Straße 150
 72458 Albstadt
 Deutschland - EU

 +49 74 3110 3135
 info@solidian.com

 Dr. Slavka Rozgaja 3
 47000 Karlovac
 Croatia - EU

 +385 47 693 300
 sales@solidian.com

  



Messwerte

Angegebene Werte wurden am Produkt selbst bestimmt. Gegebenenfalls kann es im Bauteil oder bei der Verarbeitung zu abweichenden Eigenschaften kommen. Wir empfehlen die Werte durch geeignete Bauteilversuche mit der jeweils eingesetzten Betonrezeptur zu überprüfen.

Länderspezifische Bestimmungen

Für die Verwendung des Produkts gelten die jeweiligen nationalen Bestimmungen am Ort der Verwendung, in Deutschland zum Beispiel die Bauordnungen der Länder, und die technischen Bestimmungen aufgrund dieser Vorschriften.

Die Bemessung erfolgt grundsätzlich nach den geltenden Normen für Stahlbetonbauteile, wobei Anpassungen für Faserverbundkunststoff-Bewehrungen vorzunehmen sind, sofern geltende Normen, Richtlinien etc. für Bewehrungen aus Faserverbundkunststoffen nicht vorliegen. Entsprechend sind die jeweiligen nationalen Normen und Bestimmungen bei der Bemessung zu berücksichtigen.

Verarbeitungshinweise

Sämtliche Arbeiten sind nur von geschulten/untergewiesenem Personal durchzuführen. Beschädigte Faserbündel (Harzabplatzungen, spröde Stellen etc.) dürfen nicht eingebaut werden, da die angegebene Tragfähigkeit nicht gewährleistet werden kann. Die angegebenen Werte des Produkts, insbesondere zur Zugfestigkeit, gelten nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Information für unsere solidian REMAT Bewehrungstabmatten (www.solidian.com/de/downloads-de).

Ökologie und Gesundheitsschutz

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Datenblatt. Nach unseren derzeitigen Kenntnissen enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) nach Anhang XIV der REACH-Verordnung oder Stoffe, die auf der Kandidatenliste von der Europäischen Agentur für chemische Stoffe mit Konzentrationen über 0.1 % (w/w) veröffentlicht wurden.

Arbeitsschutz

Bei allen Arbeiten mit Schneidegeräten sind Schutzmaßnahmen einzuhalten, wie z.B. das Tragen von schnittfesten Handschuhen, Schutzbrille und Staubmaske. Der konkrete Umgang mit Faserverbundwerkstoffen sollte sich an den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (buaa) orientieren. Ferner weisen wir auf die DGUV-Informationen "Bearbeitung von CFK-Materialien - Orientierungshilfe für Schutzmaßnahmen" (FB-HM 074, Ausgabe 10/2014) hin.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt das Produkt wurde sachgerecht und entsprechend den Angaben in diesem Produktdatenblatt und den Technischen Informationen für unsere solidian REBAR Bewehrungstabmatten transportiert, gelagert und angewandt bzw. verarbeitet. Die mit unseren Produkten erzielbaren Arbeitsergebnisse hängen insbesondere von deren Verwendung und Verarbeitung ab. Die Eignung des Produktes für die konkrete Verwendung ist vorab eigenverantwortlich zu prüfen.

Da nicht-metallische Bewehrungen in den meisten Ländern bauaufsichtlich noch nicht geregelt sind, sind bei tragenden Bauteilen Planer, Fachplaner, Baubehörden, Prüfstatiker, Gutachter usw. hinzuzuziehen und länderspezifische Regelungen zu beachten (z.B. Zustimmungen im Einzelfall).

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste technische Produktdatenblatt zum Zeitpunkt des Erwerbs unserer Produkte.





solidian REMAT Q D10-RRE-150

Symmetrische, bidirektionale Bewehrungsstabmatte (Typ Q) aus medienbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff



Material (Bewehrungsstab)

Querschnittsform	Profiliertes Rundstab
Oberflächenstruktur	Additive Profilierung
Geometrie der Profilierung	Rippe
Fasermaterial Kern	ECR (ECR-Glas)
Tränkungsmittel	EP (Epoxidharz)
Farbe	grünlich

Geometrie und Aufbau

		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Richtungen der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[°]	0	-	-
	Querrichtung		90	-	
Abstand der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[mm]	150,0	± 3 mm	-
	Querrichtung		150,0	± 3 mm	
Nenndurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	10,0	-	-
	Querrichtung		10,0	-	
Außendurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	11,5	± 0,5 mm	-
	Querrichtung		11,5	± 0,5 mm	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm ²]	78,54	-	-
	Querrichtung		78,54	-	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstabmatte	Längsrichtung	[mm ² /m]	523,6	-	-
	Querrichtung		523,6	-	
Metergewicht Bewehrungsstab		[g/m]	177	± 2 %	-
Flächengewicht Bewehrungsstabmatte		[g/m ²]	2380	± 2 %	-
Faser-Volumengehalt Bewehrungsstab		[%]	≥ 67	-	-





Materialeigenschaften (Bewehrungsstab)		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Rohdichte des Faserverbund-Materials		[g/cm ³]	2,14	2,12 - 2,16	ISO 1183-1
Temperaturausdehnungskoeffizient	längs zur Faser	[10 ⁻⁶ /K]	ca. 10	-	-
	quer zur Faser		ca. 20	-	
Wärmeleitkoeffizient	längs zur Faser	[W/(m·K)]	ca. 0,8	-	-
	quer zur Faser		ca. 0,5	-	
Glasübergangstemperatur (DSC)		[°C]	≥ 110	-	DIN EN ISO 11357-2
Restfestigkeitsrate (Alkalibeständigkeit)		[%]	≥ 80	-	ISO 10406-1
Baustoffklasse		[-]	E	-	EN 13501-1

Mechanische Eigenschaften		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Mittlere Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1200	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1050	-	ISO 10406-1
Mittlerer Elastizitätsmodul bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 55000	-	ISO 10406-1
Charakteristische Bruchdehnung		[%]	≥ 2,0	-	ISO 10406-1
Mittlere Scherfestigkeit	längs zur Faser	[N/mm ²]	≥ 50	-	ASTM D4475-02
	quer zur Faser	[N/mm ²]	≥ 180	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Verbundfestigkeit		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	≥ 9	-	RILEM RC6
Charakteristischer Wert der mittleren Verbundspannung für w _k = 0,15 mm		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	≥ 6	-	RILEM RC6
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstab		[kN]	82,5	-	ISO 10406-1
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstabmatte		[kN/m]	550,0	-	-

Weitere Kennwerte		Einheit	Wert	Toleranz
Querschnittbezogene Kraftübertragung bei w _k = 0,1 mm bei 20°C für C50/60 für Bewehrungsstab		[N/mm ²]	-	-

Lieferformen		Einheit	Wert	Toleranz
Stabmatte (Standard)	Länge x Breite	[m]	6,0 x 2,30	-

Lagerbedingungen

Vor Witterungseinflüssen schützen, insbesondere vor direkter Sonneneinstrahlung.



Produktseite

<https://solidian.com/de/products/solidian-remat-de/>

build solid.



📍 Sigmaringer Straße 150
72458 Albstadt
Deutschland - EU

☎ +49 74 3110 3135

✉ info@solidian.com

📍 Dr. Slavka Rozgaja 3
47000 Karlovac
Croatia - EU

☎ +385 47 693 300

✉ sales@solidian.com





Messwerte

Angegebene Werte wurden am Produkt selbst bestimmt. Gegebenenfalls kann es im Bauteil oder bei der Verarbeitung zu abweichenden Eigenschaften kommen. Wir empfehlen die Werte durch geeignete Bauteilversuche mit der jeweils eingesetzten Betonrezeptur zu überprüfen.

Länderspezifische Bestimmungen

Für die Verwendung des Produkts gelten die jeweiligen nationalen Bestimmungen am Ort der Verwendung, in Deutschland zum Beispiel die Bauordnungen der Länder, und die technischen Bestimmungen aufgrund dieser Vorschriften.

Die Bemessung erfolgt grundsätzlich nach den geltenden Normen für Stahlbetonbauteile, wobei Anpassungen für Faserverbundkunststoff-Bewehrungen vorzunehmen sind, sofern geltende Normen, Richtlinien etc. für Bewehrungen aus Faserverbundkunststoffen nicht vorliegen. Entsprechend sind die jeweiligen nationalen Normen und Bestimmungen bei der Bemessung zu berücksichtigen.

Verarbeitungshinweise

Sämtliche Arbeiten sind nur von geschulten/untergewiesenem Personal durchzuführen. Beschädigte Faserbündel (Harzabplatzungen, spröde Stellen etc.) dürfen nicht eingebaut werden, da die angegebene Tragfähigkeit nicht gewährleistet werden kann. Die angegebenen Werte des Produkts, insbesondere zur Zugfestigkeit, gelten nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Information für unsere solidian REMAT Bewehrungstabmatten (www.solidian.com/de/downloads-de).

Ökologie und Gesundheitsschutz

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Datenblatt. Nach unseren derzeitigen Kenntnissen enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) nach Anhang XIV der REACH-Verordnung oder Stoffe, die auf der Kandidatenliste von der Europäischen Agentur für chemische Stoffe mit Konzentrationen über 0.1 % (w/w) veröffentlicht wurden.

Arbeitsschutz

Bei allen Arbeiten mit Schneidegeräten sind Schutzmaßnahmen einzuhalten, wie z.B. das Tragen von schnittfesten Handschuhen, Schutzbrille und Staubmaske. Der konkrete Umgang mit Faserverbundwerkstoffen sollte sich an den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (buaa) orientieren. Ferner weisen wir auf die DGUV-Informationen "Bearbeitung von CFK-Materialien - Orientierungshilfe für Schutzmaßnahmen" (FB-HM 074, Ausgabe 10/2014) hin.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt das Produkt wurde sachgerecht und entsprechend den Angaben in diesem Produktdatenblatt und den Technischen Informationen für unsere solidian REBAR Bewehrungstabmatten transportiert, gelagert und angewandt bzw. verarbeitet. Die mit unseren Produkten erzielbaren Arbeitsergebnisse hängen insbesondere von deren Verwendung und Verarbeitung ab. Die Eignung des Produktes für die konkrete Verwendung ist vorab eigenverantwortlich zu prüfen.

Da nicht-metallische Bewehrungen in den meisten Ländern bauaufsichtlich noch nicht geregelt sind, sind bei tragenden Bauteilen Planer, Fachplaner, Baubehörden, Prüfstatiker, Gutachter usw. hinzuzuziehen und länderspezifische Regelungen zu beachten (z.B. Zustimmungen im Einzelfall).

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste technische Produktdatenblatt zum Zeitpunkt des Erwerbs unserer Produkte.



📍 Sigmaringer Straße 150
72458 Albstadt

Deutschland - EU

☎ +49 74 3110 3135

✉ info@solidian.com

📍 Dr. Slavka Rozgaja 3
47000 Karlovac

Croatia - EU

☎ +385 47 693 300

✉ sales@solidian.com





solidian REMAT Q D12-RRE-150

Symmetrische, bidirektionale Bewehrungsstabmatte (Typ Q) aus medienbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff



Material (Bewehrungsstab)

Querschnittsform	Profiliertes Rundstab
Oberflächenstruktur	Additive Profilierung
Geometrie der Profilierung	Rippe
Fasermaterial Kern	ECR (ECR-Glas)
Tränkungsmittel	EP (Epoxidharz)
Farbe	grünlich

Geometrie und Aufbau

		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Richtungen der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[°]	0	-	-
	Querrichtung		90	-	
Abstand der Bewehrungsstäbe	Längsrichtung	[mm]	150,0	± 3 mm	-
	Querrichtung		150,0	± 3 mm	
Nenndurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	12,0	-	-
	Querrichtung		12,5	-	
Außendurchmesser Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm]	13,5	± 0,5 mm	-
	Querrichtung		13,5	± 0,5 mm	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstab	Längsrichtung	[mm ²]	113,10	-	-
	Querrichtung		113,10	-	
Statisch ansetzbare Querschnittsfläche Bewehrungsstabmatte	Längsrichtung	[mm ² /m]	754,0	-	-
	Querrichtung		754,0	-	
Metergewicht Bewehrungsstab		[g/m]	257	± 2 %	-
Flächengewicht Bewehrungsstabmatte		[g/m ²]	3447	± 2 %	-
Faser-Volumengehalt Bewehrungsstab		[%]	≥ 67	-	-





Materialeigenschaften (Bewehrungsstab)		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Rohdichte des Faserverbund-Materials		[g/cm ³]	2,14	2,12 - 2,16	ISO 1183-1
Temperaturausdehnungskoeffizient	längs zur Faser	[10 ⁻⁶ /K]	ca. 10	-	-
	quer zur Faser		ca. 20	-	
Wärmeleitkoeffizient	längs zur Faser	[W/(m·K)]	ca. 0,8	-	-
	quer zur Faser		ca. 0,5	-	
Glasübergangstemperatur (DSC)		[°C]	≥ 110	-	DIN EN ISO 11357-2
Restfestigkeitsrate (Alkalibeständigkeit)		[%]	≥ 80	-	ISO 10406-1
Baustoffklasse		[-]	E	-	EN 13501-1

Mechanische Eigenschaften		Einheit	Wert	Toleranz	Norm
Mittlere Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1200	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Zugfestigkeit bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 1050	-	ISO 10406-1
Mittlerer Elastizitätsmodul bzgl. Nennquerschnittsfläche		[N/mm ²]	≥ 55000	-	ISO 10406-1
Charakteristische Bruchdehnung		[%]	≥ 2,0	-	ISO 10406-1
Mittlere Scherfestigkeit	längs zur Faser	[N/mm ²]	≥ 47	-	ASTM D4475-02
	quer zur Faser	[N/mm ²]	≥ 170	-	ISO 10406-1
Charakteristische Kurzzeit-Verbundfestigkeit		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	≥ 9	-	RILEM RC6
Charakteristischer Wert der mittleren Verbundspannung für w _k = 0,15 mm		für ≥ C20/25 [N/mm ²]	≥ 6	-	RILEM RC6
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstab		[kN]	118,8	-	ISO 10406-1
Charakteristische aufnehmbare Kraft Bewehrungsstabmatte		[kN/m]	792,0	-	-

Weitere Kennwerte		Einheit	Wert	Toleranz
Querschnittbezogene Kraftübertragung bei w _k = 0,1 mm bei 20°C für C50/60 für Bewehrungsstab		[N/mm ²]	-	-

Lieferformen		Einheit	Wert	Toleranz
Stabmatte (Standard)	Länge x Breite	[m]	6,0 x 2,30	-

Lagerbedingungen

Vor Witterungseinflüssen schützen, insbesondere vor direkter Sonneneinstrahlung.



Produktseite

<https://solidian.com/de/products/solidian-remat-de/>

build solid.



📍 Sigmaringer Straße 150
72458 Albstadt
Deutschland - EU

☎ +49 74 3110 3135

✉ info@solidian.com

📍 Dr. Slavka Rozgaja 3
47000 Karlovac
Croatia - EU

☎ +385 47 693 300

✉ sales@solidian.com





Messwerte

Angegebene Werte wurden am Produkt selbst bestimmt. Gegebenenfalls kann es im Bauteil oder bei der Verarbeitung zu abweichenden Eigenschaften kommen. Wir empfehlen die Werte durch geeignete Bauteilversuche mit der jeweils eingesetzten Betonrezeptur zu überprüfen.

Länderspezifische Bestimmungen

Für die Verwendung des Produkts gelten die jeweiligen nationalen Bestimmungen am Ort der Verwendung, in Deutschland zum Beispiel die Bauordnungen der Länder, und die technischen Bestimmungen aufgrund dieser Vorschriften.

Die Bemessung erfolgt grundsätzlich nach den geltenden Normen für Stahlbetonbauteile, wobei Anpassungen für Faserverbundkunststoff-Bewehrungen vorzunehmen sind, sofern geltende Normen, Richtlinien etc. für Bewehrungen aus Faserverbundkunststoffen nicht vorliegen. Entsprechend sind die jeweiligen nationalen Normen und Bestimmungen bei der Bemessung zu berücksichtigen.

Verarbeitungshinweise

Sämtliche Arbeiten sind nur von geschulten/untergewiesenem Personal durchzuführen. Beschädigte Faserbündel (Harzabplatzungen, spröde Stellen etc.) dürfen nicht eingebaut werden, da die angegebene Tragfähigkeit nicht gewährleistet werden kann. Die angegebenen Werte des Produkts, insbesondere zur Zugfestigkeit, gelten nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Information für unsere solidian REMAT Bewehrungstabmatten (www.solidian.com/de/downloads-de).

Ökologie und Gesundheitsschutz

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Datenblatt. Nach unseren derzeitigen Kenntnissen enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) nach Anhang XIV der REACH-Verordnung oder Stoffe, die auf der Kandidatenliste von der Europäischen Agentur für chemische Stoffe mit Konzentrationen über 0.1 % (w/w) veröffentlicht wurden.

Arbeitsschutz

Bei allen Arbeiten mit Schneidegeräten sind Schutzmaßnahmen einzuhalten, wie z.B. das Tragen von schnittfesten Handschuhen, Schutzbrille und Staubmaske. Der konkrete Umgang mit Faserverbundwerkstoffen sollte sich an den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua) orientieren. Ferner weisen wir auf die DGUV-Informationen "Bearbeitung von CFK-Materialien - Orientierungshilfe für Schutzmaßnahmen" (FB-HM 074, Ausgabe 10/2014) hin.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt das Produkt wurde sachgerecht und entsprechend den Angaben in diesem Produktdatenblatt und den Technischen Informationen für unsere solidian REBAR Bewehrungstabmatten transportiert, gelagert und angewandt bzw. verarbeitet. Die mit unseren Produkten erzielbaren Arbeitsergebnisse hängen insbesondere von deren Verwendung und Verarbeitung ab. Die Eignung des Produktes für die konkrete Verwendung ist vorab eigenverantwortlich zu prüfen.

Da nicht-metallische Bewehrungen in den meisten Ländern bauaufsichtlich noch nicht geregelt sind, sind bei tragenden Bauteilen Planer, Fachplaner, Baubehörden, Prüfstatiker, Gutachter usw. hinzuzuziehen und länderspezifische Regelungen zu beachten (z.B. Zustimmungen im Einzelfall).

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste technische Produktdatenblatt zum Zeitpunkt des Erwerbs unserer Produkte.



📍 Sigmaringer Straße 150
72458 Albstadt

Deutschland - EU

☎ +49 74 3110 3135

✉ info@solidian.com

📍 Dr. Slavka Rozgaja 3
47000 Karlovac

Croatia - EU

☎ +385 47 693 300

✉ sales@solidian.com

